



Stofgroep I



Stofsamenstelling

Voor: 60% RPET+ 40%PES
Achter: 100% RPET

Brandcertificering

BS 5852 part 1

Lichtechtheid

4-5 (EN ISO B02)

Gewicht

360 gr/m²

Martindale

>100.000 (EN ISO12947/2)

Pilling

4 (EN ISO 12945/2)